Test 01

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
PAPIER ZEICHENPAPIER	5/5	5/5	5/5	/	/	/	/		5/5
PAUSPAPIER	5/5	5/5	5/5	/	/	/	/		5/5
SEIDENPAPIER	5/5	5/5	5/5	/	/	/	/	/	5/5
KREPPPAPIER	5/5	3/5	5/5	/	/	/	/	/	5/5
ROHPAPPE	5/5	5/5	5/5	/	/	/	/		5/5
PHOTOPAPIER	5/5	5/5	5/5	/	/	/	/	/	5/5
PAPIER KARTON GLÄNZEND	1/5	1/5	1/5	/	/	/	/		1/5
PAPIER KARTON MATT	2/5	2/5	1/5	/	/	/	/		2/5
GLATTES ROHLEDER	5/5	5/5	4/5		/	/	5/5		5/5
VELOURSLEDER	5/5	3/5	4/5		/	/	5/5		5/5

Test 02

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
 BAUMWOLLE	5/5	4/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	4/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	4,5/5
BAUMWOLL-GEWEBE JEANS	5/5	3,5/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	3,5/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	4/5
BESCHICHTETE BAUMWOLLE	5/5	4/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	3,5/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	/	4/5
JUTEGEWEBE	5/5	3/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	3,5/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	4/5
LEINEN	5/5	4/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	4/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	4,5/5
SEIDE	5/5	3,5/5	4/5	KALT BÜGELN 5/5	3,5/5	KALT BÜGELN 4,5/5	4,5/5	/	3,5/5
VELOURS	5/5	3/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	3/5	HEISS BÜGELN 4/5	5/5	/	3,5/5
TERGAL POLYESTER	5/5	4/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	3,5/5	HEISS BÜGELN 4/5	5/5	/	4/5
SATIN POLYESTER	5/5	4/5	4/5	HEISS BÜGELN 5/5	4/5	HEISS BÜGELN 4,5/5	5/5	/	4/5
 NYLON	5/5	2,5/5	4/5	KALT BÜGELN 5/5	3/5	HEISS BÜGELN 4/5	4/5	/	3,5/5

Test 03

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
VOILE VISCOSE	5/5	3/5	4/5	KALT BÜGELN 5/5	3,5/5	KALT BÜGELN 4,4/5	4/5	/	4/5
 SYNTHETIK TEPPICH	4/5	2,5/5	3,5/5	KALT BÜGELN 4/5	2,5/5	KALT BÜGELN 3,5/5	3/5	/	3/5
POLYSTYROL	5/5	3/5	5/5	/	/	/	/	/	5/5
VERPACKUNGS-SCHAUM	3/5	2,5/5	1,5/5	/	0,5/5	/	/	/	2/5
POLYURETHAN-SCHAUM	3,5/5	3,5/5	3,5/5	/	2,5/5	/	/	/	3,5/5
GELATINE UND KUNSTSTOFF-FOLIEN	3,5/5	5/5	1,5/5	KALT BÜGELN 5/5	1/5	KALT BÜGELN 4/5	4/5	/	3,5/5
PLEXIGLAS	3/5	4/5	1/5	/	0,5/5	/	/	/	2,5/5
KUNSTSTOFF	3/5	4/5	1/5	/	0,5/5	/	/	LACK MÖGLICH	2/5
LATEX	5/5	4/5	4/5	KALT BÜGELN 5/5	3/5	KALT BÜGELN 4/5	4/5	LACK MÖGLICH	4/5
VINYL	4/5	4/5	3,5/5	KALT BÜGELN 4,5/5	3/5	KALT BÜGELN 4/5	4/5	LACK MÖGLICH	3,5/5

Test 04

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
SKAI (KUNSTLEDER)	4/5	4/5	3/5	KALT BÜGELN 4/5	2,5/5	KALT BÜGELN 3/5	3/5	LACK EMPFOHLEN	3/5
PVC	3,5/5	4/5	3/5	KALT BÜGELN 4/5	2,5/5	KALT BÜGELN 3,5/5	4/5	LACK MÖGLICH	3,5/5
METALL ALUMINIUM	3,5/5	4/5	2/5	LACKSCHICHTEN x2 3,5/5	1/5	LACKSCHICHTEN x2 3,5/5	/	LACK NOTWENDIG	2,5/5
EISEN	3,5/5	4/5	2/5	LACKSCHICHTEN x2 3,5/5	1/5	LACKSCHICHTEN x2 3,5/5	/	LACK NOTWENDIG	2,5/5
EPOXIDBESCHICH-TETER STAHL	3/5	4/5	1/5	LACKSCHICHTEN x2 3/5	0/5	LACKSCHICHTEN x2 3/5	/	LACK NOTWENDIG	2,5/5
 WACHS KERZE	3/5	3,5/5	2/5	/	/	/	/	/	3/5
 GIPS	5/5	4/5	3,5/5	LACKSCHICHTEN x2 4/5	/	/	/	LACK EMPFOHLEN	4/5
SELBSTHÄRTEN-DER NATURTON	5/5	4/5	4/5	LACKSCHICHTEN x2 4,5/5	/	/	/	LACK EMPFOHLEN	5/5
SELBSTHÄRTENDE, ULTRALEICHTE MODELLIERMASSE	5/5	4/5	4/5	/	/	/	/	LACK MÖGLICH	5/5

Test 05

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
OFENAUSHÄRTENDE «FIMO» MASSE	5/5	4/5	2/5	15 mn 160°C → 4,5/5	1/5	15 mn 160°C → 4,5/5	5/5	LACK MÖGLICH	5/5
SALZTEIG	5/5	3/5	4/5	LACKSCHICHTEN x2 → 5/5	/	/	5/5	LACK EMPFOHLEN	4,5/5
SELBSTHÄRTENDE «PLASTIROC» MASSE	5/5	4/5	4/5	LACKSCHICHTEN x2 → 5/5	/	/	/	LACK EMPFOHLEN	5/5
STEIN PORÖSES GESTEIN	5/5	2/5	4/5	LACKSCHICHTEN x2 → 5/5	4/5	LACKSCHICHTEN x2 → 5/5	/	LACK MÖGLICH	5/5
ZEMENT BETON	5/5	2/5	4/5	/	/	/	/	LACK MÖGLICH	3/5
TERRAKOTTA TONGEFÄSS	5/5	4/5	4/5	45 mn 220°C → 5/5	4/5	45 mn 220°C → 5/5	5/5	LACK MÖGLICH	5/5
KERAMIK FLIESEN	3,5/5	4/5	2/5	45 mn 220°C → 3,5/5	1/5	45 mn 220°C → 3/5	5/5	LACK MÖGLICH	3/5
GLAS	3,5/5	4/5	0,5/5	45 mn 160°C → 3,5/5	0/5	45 mn 160°C → 3,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	3/5
PORZELLAN	3,5/5	4/5	0,5/5	45 mn 160°C → 3,5/5	0/5	45 mn 160°C → 3,5/5	5/5	LACK ÜBERFLÜSSIG	3/5
EIERSCHALE	5/5	5/5	4,5/5	/	3,5/5	/	/	LACK MÖGLICH	5/5

Test 06

Wir haben für Sie die Eigenschaften und Beständigkeit des POSCA auf den verschiedenen Oberflächen getestet. Bitte beachten Sie die angegebene Vorgehensweise zur besseren Haltbarkeit Ihrer Werke. Wachs, Eierschale, Photopapier, Pauspapier, Jeans, Porzellan, Vinyl, Leder... Wir haben über 55 Materialien unter die Lupe genommen. Hier unser kleiner Wegweiser!

TESTÜBERBLICK

WWW.POSCA.COM

© 2010 - Vervielfältigung und Verbreitung nur zu nichtgewerblichen Zwecken.
Eine auszugsweise Vervielfältigung ist untersagt.

POSCA

MATERIALIEN	HAFTUNG	STRICHSCHÄRFE	ABRIEBFESTIGKEIT		WASSERFESTIGKEIT BIS 40 °C		HITZE-BESTÄNDIGKEIT	LACK	KOMPATIBILITÄT MIT POSCA
			OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG	OHNE NACHBESSERUNG	MIT NACHBESSERUNG			
KORK	5/5	3/5	4/5	LACKSCHICHTEN ⊕ x2 ⊖ 5/5	/	/	/	LACK MÖGLICH ⊕	5/5
ROHHOLZ RINDE	5/5	3/5	4/5	/	/	/	/	LACK EMPFOHLEN ⊕	5/5
 GESCHLIFFENER ROHBAMBUS	5/5	4/5	3,5/5	LACKSCHICHTEN ⊕ x2 ⊖ 5/5	/	/	/	LACK EMPFOHLEN ⊕	5/5
BEHANDELTER (BESCHICHTETER) BAMBUS	4/5	4/5	2/5	LACKSCHICHTEN ⊕ x2 ⊖ 4,5/5	/	/	/	LACK NOTWENDIG ⊕	3,5/5
HOLZSPANPLATTE	5/5	3,5/5	4/5	LACKSCHICHTEN ⊕ x2 ⊖ 5/5	/	/	/	LACK EMPFOHLEN ⊕	5/5
 MELAMIN-BESCHICHTETES HOLZ	3,5/5	3,5/5	1,5/5	LACKSCHICHTEN ⊕ x2 ⊖ 4/5	/	/	/	LACK NOTWENDIG ⊕	3,5/5